

AQUALYS VELOURS

Peinture veloutée à base de copolymère acrylique en émulsion



DESTINATION

Peinture de décoration pour travaux neufs et de décoration des murs et plafonds des pièces sèches.

PROPRIÉTÉS

Bon pouvoir garnissant et couvrant
Très grande facilité d'application
Belle blancheur
Abrasion humide classe 1 (NF EN 13300)
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTÉRISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: velouté pommelé fin
Masse volumique	: 1.53+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 61+/- 2% en volume: 40+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 85°	: 10 - 15 %
Rendement	: 10 à 12 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 6 h
Teintes	: blanc et teintes pastel
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



AQUALYS VELOURS

Peinture veloutée à base de copolymère acrylique en émulsion

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports non peints seront préalablement imprimés.

L'ajout d'une dose d'IKAR ADDITIF PF est préconisée pour la mise en peinture des pièces humides.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche blanche ou gris moyen en fonction de la teinte de la finition désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	: DTU 59.1 Brosse, Airless : Dilution 0 - 3% Rouleau : Méché Antigoutte - Polyamide tissé 14mm (L'outil parfait) Dilution : Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
enduit au mortier de liant hydraulique, enduit de peinture, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes	AQUALYS PRIMAIRE	2 couches d'AQUALYS VELOURS
plâtre	IKARPRIM AQUASOFT PRIMAIRE	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité