

EXCELIOR SATIN

Peinture laque de décoration satinée à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse



DESTINATION

Extérieur :

Protection des menuiseries bois en travaux neufs et de rénovation. A la fois primaire et finition.

Intérieur :

Décoration des murs et menuiseries pour travaux neufs et de rénovation des pièces sèches et humides.

Idéal pour locaux tertiaires ou résidentiels (hôpitaux, résidences pour personnes âgées, locaux commerciaux, etc ...).

PROPRIETES

Excellent rendu
Très grande facilité d'application
Résistance à l'abrasion humide classe 1 selon NF EN 13300
Résistance au lustrage
Très bon pouvoir couvrant
Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
Faible odeur
Séchage rapide

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 4a/6a -7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: satin tendu
Masse volumique*	: 1.30 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 54 +/- 2% en volume: 40 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: 20 +/- 5 %
Rendement	: 10 à 14 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 1 à 2 h Recouvrable : 24 h
Teintes	: blanc et teintes du nuancier Maestria
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

* (Sur le blanc)

** (Sur le blanc)

EXCELIOR SATIN

Peinture laque de décoration satinée à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse



PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les bois seront préalablement traités contre les développements cryptogamiques et les attaques d'insectes xylophages.

Les anciennes peintures non adhérentes seront éliminées.

Les peintures adhérentes brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ne pas appliquer en cas d'exsudation de résine, de sève ni en présence de bois humides.

Sur les bois présentant des risques de remontées de tanin (chêne, châtaignier, etc..) appliquer préalablement une couche de NORWAY.

Les parties métalliques recevront préalablement un primaire adapté.

Les supports intérieurs seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR AM suivant sa fiche technique.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ...) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau laqueur.Airless.
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau
Dilution	: Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Rouleau laqueur (0 à 3 %).Airless (0 à 10 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Intérieur : enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné	AQUASOFT PRIMAIRE ou IKARPRIM	2 couches d'EXCELIOR SATIN
Intérieur bois et dérivés anciennes peintures adhérentes et compatibles	EXCELIOR SATIN diluée à 10 % NORWAY (Si risque de remontée de tanin)	
Extérieur bois et dérivés anciennes peintures adhérentes et compatibles	EXCELIOR SATIN diluée à 10 % IKARPRIM (Si risque de remontée de tanin)	
Intérieur : métaux ferreux ou métaux non ferreux	ZINCOLAC O(métaux ferreux) NORWAY (métaux non ferreux)	

CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité