

PEINTURE LAQUE SATIN TENDUE HAUTES PERFORMANCES ACRYLIQUE POLYURÉTHANE EN PHASE AQUEUSE

### APPLICATION



### SÉCHAGE

60 à 120 min 24 H   
HORS POUSSIÈRE RECOUVRABLE

### NETTOYAGE



### FINITION



### CARACTÉRISTIQUES



## DESTINATION

- Intérieur et extérieur
- Neuf / Entretien
- Protection et décoration des menuiseries bois ou métalliques sur primaire adapté
- Finition A.

## PROPRIÉTÉS

Supporte parfaitement l'humidité. Niveau de résistance classe 1, suivant la norme NF EN 13300 de février 2002  
Résiste aux frottements répétés, à l'astiquage et aux chocs  
Couvre bien les surfaces colorées avec une seule couche  
Absorbe la vapeur d'eau  
Odeur non gênante  
Offre un tendu optimal  
Facile à poser  
Sèche rapidement.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a/6a-7b2



## CARACTÉRISTIQUES

Apparence en contenant : fluide à l'aspect velouté  
Apparence du film : satin tendu  
Masse volumique sur le blanc: 1.30 +/- 0.05 kg/l  
Extrait sec sur le blanc : en poids : 54 +/- 2%  
Extrait sec sur le blanc : en volume : 40 +/- 2%  
Concentration en Composés Organiques Volatils COV (directive 2004/42/CE) : 30g/l. Le produit respecte la valeur maximale UE de sa catégorie fixée à 30g/l en 2010  
LA SOMPTUEUSE n'est pas hautement inflammable (pas de point d'éclair)  
Brillant Spéculaire à 60° : 20+/-5%  
Rendement moyen : 10 à 14 m<sup>2</sup>/l (en fonction du type de surface à couvrir et la méthode d'application utilisée)  
Séchage (20°C - 65% HR) : HP : 60 à 120min / Recouvrable : 24h  
Teintes : Blanc et nuances  
Mode et durée de stockage : Ce produit se conserve 12 mois si le contenant n'a pas été encore ouvert. Il doit être conservé à l'abri des sources de chaleur et protégé du gel.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les opérations de préparation des surfaces devront respecter la NF DTU 59-1.

Traiter les bois pour prévenir l'apparition de champignons et repousser les insectes mangeurs de bois

Décaper les peintures qui se décollent

Matifier les revêtements à finition satinée ou brillante. Un ponçage ou un lessivage suivi d'un rinçage à l'eau claire suffit

Poser une couche d'impression adaptée sur les surfaces favorables aux remontées de tanin (chêne, châtaignier, etc...)

Appliquer un primaire antirouille adéquat sur les parties métalliques

En cas de besoin, procéder à une application d'un bactéricide (suivant les indications dans la fiche technique fournie) sur les surfaces

Poser une sous-couche de blanc ou de gris moyen pour obtenir la nuance recherchée si vous comptez repeindre des surfaces aux couleurs vives (jaune, rouge, etc...). Le but étant d'optimiser l'opacité.

À noter que ce produit ne s'appliquera que sur du bois sec. Il est préférable d'éviter de l'utiliser sur des essences dont la résine ou la sève peut remonter à la surface.

Ces conseils sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent remplacer un descriptif approprié aux caractéristiques et à la nature du support à mettre en peinture.

### APPLICATION

Le respect du DTU 59-1 est obligatoire

Ce produit est compatible avec la brosse, le rouleau (poils 10 à 12 mm), le rouleau laqueur et le pistolet Airless. Ces outils peuvent se nettoyer facilement avec de l'eau

La dilution se fera en fonction des outils employés pour la pose de la peinture. Elle est conditionnée de manière à être prête à l'emploi pour la brosse et les rouleaux. Elle nécessite une dilution de 5 à 10% pour l'Airless.

### PROCESSUS D'APPLICATION

Cette peinture convient surtout aux surfaces intérieures. L'impression se fera en fonction des matériaux à recouvrir.

En finition, appliquer 2 couches de SOMPTUEUSE.

En primaire, utiliser les produits suivants selon le type de supports :

- L'UNIVERSELLE pour :
  - L'enduit au mortier de liant hydraulique
  - Les plaques de plâtre à épiderme cartoné
  - Le plâtre cohésif et non farinant
  - Les autres types de plâtre
  - Les métaux sans fer
- L'ÉTINCELANTE pour :
  - Les métaux avec du fer
- Une première couche de SOMPTUEUSE pour :
  - Les surfaces non peintes : peintures antérieures adhérentes et compatibles, bois qui ne présentent pas de possibilités de remontées de tanin.



### **CONDITIONNEMENT**

Contenants de 1L, 2.5L et 10L

### **HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se conformer aux instructions dans la fiche d'information sur la sécurité.

### **GESTION DES DÉCHETS**

Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.